

Definition

Dual-cure material for temporary fillings. The slightly elastic consistency assures an easy removal, even in case of undercuts, and finishing the cavity is not necessary. Thus the fitting of the temporary filling will be improved. It is available in dual barrel syringes for direct application into the cavity. Prorez contains fluoride and continuously releases fluoride ions.

Indications

All types of temporary fillings, but especially for inlays and onlays cavities.

Safety notes**Warnings**

- Contains polymerizable methacrylate resins which may irritate skin, eyes and oral mucosa and may cause allergic contact dermatitis in susceptible persons.
- Avoid eye contact to prevent irritation and possible corneal damage. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.
- Avoid skin contact to prevent irritation and possible allergic response. In case of contact, reddish rashes may be seen on the skin. If contact with skin occurs, immediately remove material with cotton and wash thoroughly with water and soap. In case of skin sensitization or rash, discontinue use and seek medical attention.
- Avoid contact with oral soft tissues/mucosa to prevent inflammation. If accidental contact occurs, immediately remove material from the tissues. Flush mucosa with plenty of water after the restoration is completed and expectorate/evacuate the water. If sensitization of mucosa persists, seek medical attention.

Precautions

- The use of this product is restricted to dental professionals.
- The product must not be used for any purpose other than specified in the indications.
- Wear suitable protective eyewear, mask, clothing and gloves.
- Protective eyewear is recommended for patients.

Contraindication

Product is contraindicated in patients with a history of allergic reaction to methacrylate resins.

Composition

Hydrophilic dimethacrylates - modified urethane dimethacrylates - barium aluminosilicate glass - amorphous silica - Camphorquinone (CQ) - accelerators - stabilizers - pigments

Clinical procedures**First use of a new automix-syringe**

- Remove and discard the cap of the automix-syringe. Under no circumstances should the cap of the automix-syringe be used to reseal the automix-syringe as this could result in the inclusion of air bubbles, inducing a cross-contamination [base/catalyst] and leading to a premature polymerization of the product.

- Check whether both automix-syringe openings are free and remove obstructing material, if any, with a suitable instrument.
- Before installing a mixing tip, bleed the automix-syringe onto a mixing pad until the base and catalyst pastes are at the same level

Application

- Prepare the tooth cavity in a conventional manner for inlays. Rinse and dry the cavity.
- Apply Prorez into the cavity through the intra-oral tip and slightly contour with a suitable instrument [round condenser, spatula, etc.]. Contour with slight excess.
- For use in the inlay and onlay technique, keep the approximate contact points free of resin

- After complete curing of the material, check occlusion. Excess can be removed with a bur.
- Silicone points are suitable for polishing.

Removal of the temporary filling

- Insert a rigid instrument into the temporary filling and extract it.

Precautions

Adhesion to dental resins or linings (e.g. light-curing materials) may occur. In such cases apply a suitable insulating agent (e.g. glycerine, vaseline). Avoid use of lining materials containing eugenol, since these could impede the setting of Prorez.

The slight expansion of Prorez ensures a tight and waterproof seal of the temporary restoration.

Storage & shelf-life

- The product must be used by the expiration date indicated on the package.
- Do not expose the product to sun-light or warm sources.
- Store at a temperature between 5°C and 25°C. When the product is stored in the refrigerator, it should be brought back to room temperature 15 minutes minimum before use, in order to restore its normal viscosity and curing time.
- Use the product at room temperature.

Important notice

- Leave the used mixing tip in place on the automix-syringe until next use.
- Do not throw away the box and the instruction for use until the product is finished.
- High humidity could damage the packaging on which important instructions and legal information are printed.
- Storage at a too high temperature could cause to age prematurely and inhibit its polymerization.
- Storage at a too low temperature leads to the decomposition of the product which will render it completely unusable.

Disclaimer

These materials have been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

PROREZ

FR

Définition

Matériau auto/photo-polymérisable pour obturations provisoires. Sa consistance légèrement élastique permet une dépôse aisée même en présence de contre-dépouilles. La cavité n'a pas besoin d'être parfaitement terminée pour l'utilisation de Prorez, pour une utilisation facile et rapide. Il est disponible en seringue automix pour une application directe dans la cavité. Prorez diffuse en continu des ions fluor.

Indications

Obturations provisoires de tout type de cavité, mais spécialement les cavités d'inlays et d'onlays.

Consignes de sécurité

- Contient des méthacrylates qui peuvent être irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses buccales. Ils peuvent entraîner des dermatites allergiques de contact chez les personnes à risque.
- Eviter tout contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.

- Eviter tout contact avec la peau pour prévenir toute irritation et réaction allergique potentielle. En cas de contact, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Si un contact avec la peau se produit, éliminer immédiatement le matériau à l'aide d'un coton et laver complètement à l'eau et au savon. Si un érythème cutané avec sensibilisation ou d'autres réactions allergiques apparaissent, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin.
- Eviter tout contact avec les tissus mous de la bouche/les muqueuses pour prévenir toute inflammation. En cas de contact accidentel, éliminer immédiatement le matériau des tissus. Rincer abondamment la muqueuse à l'eau une fois la restauration achevée, puis rincer l'eau. Si la sensibilisation de la muqueuse persiste, consulter un médecin.

Précautions

- L'utilisation de ce produit est réservée aux professionnels dentaires.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans tout autre but que ceux spécifiés dans les Indications.
- Porter des lunettes, un masque, des vêtements et des gants de protection.
- Le port de lunettes de protection est recommandé pour les patients.

Contre-indication

Le produit est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique aux résines méthacrylates.

Composition

Diméthacrylates hydrophiles - Urethane diméthacrylate modifié - silice amorphe - Camphorquinone (CQ) - accélérateurs - stabilisateurs - pigments

Procédures cliniques**Prémière utilisation d'une seringue automix neuve**

- Oter et jeter le bouchon de la seringue automix. N'utiliser en aucun cas le bouchon de la seringue automix pour la refermer, afin d'éviter l'inclusion de bulles d'air, d'induire une contamination croisée [base/catalyseur] qui entraînera une polymérisation prématuée du produit.
- Contrôler si les deux ouvertures de la seringue automix sont libres. Si nécessaire, enlever le produit obstruant avec un instrument adéquat.
- Avant la mise en place d'un embout mélangeur et purger la seringue automix sur un bloc de mélange jusqu'à ce que les pâtes base et catalyseur soient au même niveau.

Application

- Préparer la cavité de manière conventionnelle, rincer et sécher.
- Appliquer Prorez dans la cavité à l'aide de l'embout intra-oral et le sculpter légèrement [fouler boule, spatule, etc.]
- Pour les cavités d'inlays et d'onlays, éviter la présence de produit au niveau des points de contact proximaux avant la polymérisation, en utilisant de la soie dentaire ou une matrice.
- Après durcissement, contrôler l'occlusion.
- Les excédents peuvent être éliminés avec une fraise. Polir avec des pointes à finir en silicone.

Élimination de l'obturation provisoire

- Avec une sonde pour les cavités de dépouille [inlay, onlay]. Pour les autres cavités, avec une sonde ou une curette. Le produit s'élimine par morceau.

Précautions

Une adhésion peut se produire en présence d'un composite ou d'un fond de cavité photopolymérisables. Dans ce cas, utiliser un agent isolant adapté [par ex. glycérine, vaseline]. Eviter le contact avec des matériaux à base d'eugénol qui inhiberaient la polymérisation de Prorez.

La faible expansion de Prorez lors de la prise, assure une parfaite et étanche adaptation marginale.

Stockage & durée de vie

- Les produits doivent être utilisés avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Ne pas exposer aux rayons du soleil directs ou à des sources de chaleur.
- Conserver à une température comprise entre 5°C et 25°C. Lorsque le produit est conservé au réfrigérateur, le sortir 15 minutes minimum avant utilisation, afin qu'il retrouve sa viscosité et sa durée de polymérisation normales.
- Utiliser le produit à température ambiante.

Note importante

- L'embout mélangeur utilisé doit rester en place sur la seringue automix jusqu'à la prochaine utilisation.
- Ne pas jeter la boîte et la notice avant l'utilisation complète du produit.
- Une humidité élevée pourrait endommager les emballages comportant les informations importantes et légales.
- Une conservation à une température trop élevée fait vieillir prématurément le produit et l'inhibe sa polymérisation.
- Une conservation à une température trop basse décompose le produit qui sera définitivement altéré.

Dérogation de responsabilité

Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire seulement et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages pouvant résulter du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

PROREZ

DE

Produktbeschreibung

Dualhartendes Material für provisorische Füllungen.

Durch die einigermaßen elastische Konsistenz ist eine gute Entfernung auch bei Unterschnitten gewährleistet und eine Nachbearbeitung der Kavitäten nicht notwendig. Dadurch wird die Passgenauigkeit der einzusetzenden Arbeiten verbessert. Es ist in Automix-spritzen zur Direktapplikation in die Kavität lieferbar. Prorez enthält Fluorid und gibt kontinuierlich Fluoridonen ab.

Anwendungsbereiche

Provisorische Füllungen aller Art. Provisorische Versorgung im Rahmen der Inlay- und Onlay-Technik.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt enthält polymerisierbare Methacrylate, die bei empfindlichen Personen zu Irritationen der Haut, der Augen und der oralen Schleimhaut sowie zu allergischer Kontaktdermatitis führen können.

- Augenkontakt vermeiden, um Irritationen und möglichen Hornhautschäden vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen mit reichlich Wasser spülen und medizinischen Rat einholen.

- Hautkontakt vermeiden, um Irritationen und einer möglichen allergischen Reaktion vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit der Haut kann sich ein roter Ausschlag entwickeln. Bei Hautkontakt das Material sofort mit Hilfe eines Tuches entfernen und gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Im Falle des Auftretens von Überempfindlichkeitsreaktionen oder Allergien die Verwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

- Kontakt mit oralen Weichgeweben und der Schleimhaut vermeiden, um Entzündungsreaktionen vorzubeugen. Kommt

es zu einem unbeabsichtigten Kontakt, das Material sofort vom Gewebe entfernen. Nach Anfertigung der Füllung die Schleimhaut mit eichlich Wasser spülen und das Wasser ausspuen bzw. absaugen. Sollte die Reizung der Schleimhaut anhalten, medizinischen Rat einholen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt darf nur für unter Indikationen genannten Anwendungen verwendet werden.
- Die Benutzung dieses Produkts ist ausschließlich dem zahnmedizinischen sowie zahntechnischen Fachpersonal vorbehalten.
- Tragen Sie Schutzmaske, Schutzkleidung, Brille und Handschuhe.
- Eine Schutzbrille wird auch für den Patienten empfohlen.

Kontraindikationen

Das Produkt ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien auf Methacrylate.

Zusammensetzung

Hydrophile Dimethacrylate - modifizierte Urethandimethacrylate - amorphes Siliciumdioxid - Kampferchinon (CQ) - Beschleuniger Stabilisatoren Pigmente

Klinische Verfahren**Erster Gebrauch einer neuen Automix-Spritze**

- Den Automix-Spritzeverschluss entfernen und wegwerfen. Den Verschluss der Automix-Spritze nicht wieder verwenden. Verschließt man die Automix-Spritze zwischen den einzelnen Abformungen mit dem Originalverschluss, so kann dies eine Kreuzkontamination [Base / Katalysator] zu induzieren, zu einer Einschlusser von Luftblasen und zu einer vorzeitigen Polymerisation des Produkts zu führen.
- Kontrollieren Sie, ob beide Automix-Spritzeöffnungen frei sind, und entfernen Sie eventuell verstopfendes Material mit einem geeigneten Instrument.
- Entlüften Sie die Automix-Spritze auf einem Mischpad, bis sich die Basis- und Katalysatorpaste auf dem gleichen Niveau befinden, bevor Sie eine Mischspitze installieren.

Art der Anwendung

- Präparation, Unterfüllung und Abdruk wie üblich durchführen. Kavität spülen und trocknen.
- Prorez mit einer Bohre [Kugelstopfer, Spatel etc.] in die Kavität einbringen.
- Mit leichtem Überschuss modellieren. Bei der Verwendung innerhalb der Inlay- und Onlay-Technik die approximären Kontaktpunkte jedoch vor dem Aushärten von Schleimhaut oder Matrize von der Kunststoffmasse freihalten.
- Nach aushärten, Okklusion ist überprüft.
- Überschüsse können mit einem Kletten weggewischt werden. Zum Schleifen eignen sich Silikonquummfinierer.

Entfernung des Provisoriums

- Zum Entfernen ein starkes Instrument in das Provisorium stecken und herausziehen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Auf Dentalkunststoffen oder Unterfüllungen (z. B. lichthärtenden Materialien) kann eine Haftung auftreten. In diesem Fall eine geeignete Isolierung (z. B. Glyzerin, Vaseline) verwenden. Eugenolhaltige Unterfüllungsmaterialien vermeiden, da die Aushärtung von Prorez beeinträchtigt werden kann. Die geringe Quellung von Prorez gewährleistet einen dichten Randschluss für die Dauer der provisorischen Versorgung.

Lagerung und Haltbarkeit

- Das Produkt muss auch nach dem Öffnen vor dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
- Nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.



- Bei einer Temperatur zwischen lagern 5 ° C und 25 ° C. Wenn das Produkt im Kühlschrank aufbewahrt wird, entfernen Sie es vor dem Gebrauch mindestens 15 Minuten lang, damit es seine normale Viskosität und Polymerisationszeit wiedererlangt.
- Verwenden Sie das Produkt bei Raumtemperatur.

Besondere hinweise

- Lassen Sie die gebrauchte Mischstift bis zur nächsten Verwendung.
- Die verpackung und alle anweisungen erst dann Wegwerfen, wenn sie das produkt komplett Aufgebraucht haben.
- Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu schäden An der verpackung, und darauf stehenden Wichtigen und gesetzlichen informationen führen.
- Eine Lagerung bei zu hohen temperaturen kann eine vorzeitige Alterung des Produktes Bewirken und die Polymerisation einleiten.
- Eine Lagerung bei zu niedrigen Temperaturen Zersetzt das produkt und wird es endgültig Verändern.

Haftungsausschluss

Diese Materialien wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor einem Einsatz auf Eignung und Einsetzbarkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

PROREZ

NL

Definitie

Dualhardende materiaal voor provisorische vuldingen en afsluitingen. De geringe elastische consistente garandeert een goede verwijdering ook bij ondersnijdingen en een bijwerken van de cavitaten wordt overbodig. Hierdoor wordt de juiste pasvorm van de te plaatsen werkstukken verbeterd. Prorez is verkrijgbaar in automix spuiten voor het directe aanbrengen in de caviteit. Het bevat fluoride en geeft continue fluoridionen af.

Indicaties

Alle soorten provisorische vuldingen. Provisorische verzorging in het kader van de inlay- en onlays-techniek.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

- Bevat polymeriseerbare methacrylaten die kunnen irriterend voor de huid, de ogen en het mondslijmvlies en kan allergische contact dermatitis veroorzaiken bij gevoelige personen.
- Vermijd contact met de ogen irritatie en mogelijke beschadiging van het hoornvlies te voorkomen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen.
- Vermijd contact met de huid irritatie en mogelijke allergische reactie te voorkomen. In geval van contact, kan roodachtige huiduitslag gezien worden op de huid. Bij contact met de huid optreedt, onmiddellijk materiaal te verwijderen met katoen en grondig wassen met water en zeep. In geval van overgevoeligheid van de huid of uitslag, stop dan het gebruik en een arts raadplegen.
- Contact met orale zachte weefsels/slijmvliezen vermijden om ontsteking te voorkomen. Als toevallig contact optreedt, onmiddellijk materiaal uit de weefsels te verwijderen. Spoel slijmvliezen met veel water na de restauratie is voltooid en ophoesten / evacueren het water, als sensibilisatie van slijmvliezen aanhoudt, een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan gespecificeerd in indicaties.
- Het gebruik van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige professionals.
- Draag geschikte beschermende bril, masker, kleding en handschoenen.
- Een veiligheidsbril is aanbevolen voor patiënten.

Contra-indicatie

Het product iscontraïndiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reactie op methacrylaatresins.

Samenstelling

Hydrofobe dimethacrylaten - gemodificeerde urethaan dimethacrylaten - amorf silica - kamferchinon (CQ) - versnellers - stabilisatoren - pigmenten

Klinische procedures

Eerste gebruik van een nieuwe automix spuit

- Verwijder de dop van de automix spuit in gooi deze weg. Onder geen enkele omstandigheid mag de dop worden gebruikt om de automix spuit open te sluiten, aangezien dit kan leiden tot het openen van luchtbellen, wat kan leiden tot kruisbesmetting (basis / catalysator) en leidt tot een vroegtijdige polymerisatie van het product.
- Controleeren of beide automix spuit -openingen niet verstopt zijn, een evt. Aanwezige prop met een instrument verwijderen.
- Voor dat u een mengtipp installeert, moet u de automix spuit op een mengkussen ontluchten tot de basis en de katalysatorpasta's op hetzelfde niveau zijn.

Gebruiksaanwijzing

- Preparatie onderlaag en afdruk als gebruikelijk uitvoeren. Caviteit spoelen en drogen.
- Prorez met een intra-oral tip in de caviteit aanbrengen. Met een matig overshot vormen.
- Bij het gebruik in het kader van de inlays-en onlays-techniek dienen de proximale contactpunten echter voor het uitharden m.b.v. tandzijde of een matrix van de kunststof massa te worden vrijgehouden.
- Na uitharding, occlusie wordt controller.
- Overtollig materiaal kan met een klis worden weggesneden. Voor het bijlijpen zijn beslijpschijfjes van siliconen rubber geschikt.

Het verwijderen van de tijdelijke composit

- Plaats een rigide instrument in het tijdelijke vulging en pak het uit. In het geval van ondersnijdingen, wordt het materiaal te verwijderen stuk voor stuk.

Voorzorgsmaatregelen

Op dentale kunststoffen of onderlagen [bv. lichthardende materialen] kan een hechting ontstaan. In dat geval adviseren wij het gebruik van een geschikte isolatie [bv. glycerine, vaseline]. Vermijd het gebruik van eugenolhoudend onderlaagmateriaal, aangezien hierdoor het uitharden van Prorez negatief kan worden beïnvloed.

De geringe uitzettingsgraad van Prorez is een waarborg voor een dichte randafsluiting voor de duur van de tijdelijke verzorging.

Bewaring en houdbaarheid

- Het product moet gebruikt worden vóór de vervaldatum vermeld op de verpakking, zelfs na opening.
- Product niet blootstellen aan direct zonlicht of aan hittebronnen.
- Bewaar bij een temperatuur tussen 5 ° C en 25 ° C. Als het product in de koelkast is bewaard, haal het dan minstens 15 minuten voor gebruik uit het product, zodat het zijn normale viscositeit en polymerisatietyl terugkrijgt.
- Gebruik het product bij kamertemperatuur.

Speciale opmerkingen

- Laat de gebruikte mengtip op zijn plaats op de Automix-Spritzer tot het volgende gebruik.
- De verpakking noch de gebruiksaanwijzing weggooien vooraleer het product volledig opgebruikt is.
- Een hoge vochtigheidsgraad zou de verpakking samen met zijn nuttige en wettelijke informatie kunnen beschadigen.
- Een bewaring bij te hoge temperatuur doet het product verouderen en activeert de polymerisatie ervan.
- Een bewaring bij te lage temperaturen veroorzaakt de ontbinding van het product dat definitief beschadigd wordt.

Belangrijk bericht

Dit product werd ontwikkeld met het oog op het gebruik ervan uitsluitend op het tandheelkundige vlak en moet in overeenstemming met de instructies worden gebruikt. Niet naleven van de gebruiksaanwijzing of ander gebruik dan aangewezen gebruiken zouden tot schade kunnen leiden in vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De gebruiker dient onder eigen verantwoordelijkheid na te kijken of het product geschikt is voor het voorziene gebruik, des te meer indien dit gebruik in de gebruiksaanwijzing niet voorkomt.

PROREZ

ES

Definición

Material de obturación provisionales de fraguado dual. La consistencia ligeramente elástica garantiza una eliminación fácil, también en caso de pequeñas socavaduras y una adaptación ulterior de la cavidad, no es necesaria. De estamana la adaptación del trabajo será mejorada. Prorez este disponible en jeringas de automezcla prácticas para una aplicación directa en la cavidad. Prorez contiene fluoruro y desprende iones de fluoruro constantemente.

Obturaciones provisionales de todas las clases. Cuidado provisional dentro del ámbito de las técnicas inlay y onlay.

Notas de seguridad

Advertencias

- Contiene metacrilatos polimerizables que pueden irritar la piel, ojos y la mucosa oral, pudiendo causar dermatitis de contacto alérgica en pacientes susceptibles.
- Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y posible daño corneal. En caso de contacto con los ojos llave inmediatamente con abundante agua y solicite atención médica.
- Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgicas. En caso de contacto con la piel puede aparecer un eritema en la piel. Si ocurre un contacto con la piel, elimine inmediatamente el material con un algodón y lave energicamente con agua y jabón. En caso de rash o sensibilización interrumpe su uso y consulte al médico.
- Evite el contacto con los tejidos orales / mucosa. En caso de contacto accidental, elimine inmediatamente el material de los tejidos. Lave la mucosa con abundante agua después de terminada la restauración. Si ocurre una reacción de sensibilización consulte al médico.

Precauciones

- No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los especificados en indicaciones.
- El uso de este producto está limitado a profesionales dentales.
- Utilice gafas de protección, mascarilla, ropa apropiada y guantes.
- Se recomienda el uso de gafas de protección en los pacientes.

Contraindicaciones

Este producto está contraindicado en aquellos pacientes con alergia conocida a las resinas de metacrilatos.

Composición

Metacrilatos hidrófilos - Dimetacrilatos de ureano modificados - Silice amorf - canforquinona (CQ) - Aceleradores - Estabilizadores - Pigmentos

Procedimientos clínicos

Primer uso de una nueva jeringa de automezcla

- Quitar y tirar el cierre de la jeringa de automezcla. No usar en ningún caso el cierre de la jeringa de automezcla para volver a cerrarlo, para evitar la inclusión de burbujas de aire, para inducir contaminación cruzada [base / catalizador] que conduce a la polymerización prematura del producto.
- Controlar si los dos agujeros de la jeringa de automezcla no están atascados, eliminar un posible tapón con un instrumento adecuado.
- Antes de instalar una punta de mezcla, purgue la jeringa de automezcla en una almohadilla de mezcla hasta que la base y las pastas de catalizador estén al mismo nivel.

Aplicación

- Hacer la preparación, el relleno de base y la impresión como de costumbre. Enjuagar y secar la cavidad.
- Introducir Prorez en la cavidad con una boquilla intratrae. Modelar con un poco excedente.
- En la técnica de inlay y onlay es necesario mantener los puntos aproximadas de contacto libre de resina utilizando seda dental o una matriz antes de polymerizar.
- Después del curado, controlar la oclusión.
- Material excedente puede removerse usando una fresa. Para lijar se recomienda una goma de sílice para pulir el trabajo.

Eliminación del trabajo provisional

- Para eliminar el trabajo provisional, introducir un instrumento sólido y extraerlo.

Precauciones

Una adhesión puede producirse sobre los compuestos y los rellenos de base (p. ej. materiales fotopolimerizables). En ese caso utilizar un aislamiento apropiado (p. ej. glicerina, vaselina). Evitar materiales de rellenos de base que contienen eugenol dado que la polymerización de Prorez puede ser perjudicada.

El pequeño hinchamiento de Prorez garantiza una adaptación marginal excelente para la duración de la restauración provisional.

Almacenamiento y vida útil

- El producto debe usarse antes de la fecha de caducidad indicada en el envase, incluso después de abrirse.
- No exponga el producto a la luz solar o fuentes cálidas.
- Almacenar a una temperatura entre 5 ° C y 25 ° C. Cuando el producto esté almacenado en el refrigerador, saquélo al menos 15 minutos antes de usar, para que recupere su viscosidad normal y el tiempo de polymerización.
- Utilice el producto a temperatura ambiente.

Nota importante

- Deje la punta de mezcla usada en su lugar en el cartucho hasta el próximo uso.
- No botar la caja antes de la utilización completa del producto.
- Una humedad alta destruye los empaques con las informaciones importantes y legales.
- Un almacenamiento con una temperatura demasiado alta puede envejecer el producto y inhibir la polymerización.
- Un almacenamiento con una temperatura demasiado baja puede decomponer el producto cuya estructura definitivamente alterada.

Descargo de responsabilidad

Estos materiales se han desarrollado exclusivamente para utilizar en el campo de la odontología. El proceso debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con el modo de empleo. No se acepta ninguna responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones o de una utilización para otros fines que no fueran los indicados. El usuario es responsable de probar la idoneidad y el uso del material para cualquier fin no indicado explícitamente en las instrucciones. Las descripciones y datos no constituyen una garantía de los atributos y no son vinculantes



201003424_202105



Depuis 1 Since 12-2017

Date de révision / Revision date : 01-2021

PROREZ

ELSODENT

G-PHARMA | B.P. 10279 HERBLAY
95617 CERGY-PONTOISE CEDEX
FRANCE
elsodent@elsodent.com
www.elsodent.com