

PureFill Flow

GB

Definition
Flowable light-cure nano-hybrid composite.

Safety notes

Warnings

- Contains polymerizable methacrylate resins which may irritate skin, eyes and oral mucosa and may cause allergic contact dermatitis in susceptible persons.
- Avoid eye contact to prevent irritation and possible corneal damage. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.
- Avoid skin contact to prevent irritation and possible allergic response. In case of contact, reddish rashes may be seen on the skin. If contact with skin occurs, immediately remove material with cotton and wash thoroughly with water and soap. In case of skin sensitization or rash, discontinue use and seek medical attention.
- Avoid contact with oral soft tissues/mucosa to prevent inflammation. If accidental contact occurs, immediately remove material from the tissues. Flush mucosa with plenty of water after the restoration is completed and expectorate/evacuate the water. If sensitization of mucosa persists, seek medical attention.

Precautions

- The use of this product is restricted to dental professionals.
- The product must not be used for any purpose other than specified in the indications.
- Wear suitable protective eyewear, mask, clothing and gloves.
- Protective eyewear is recommended for patients.

Contraindication

Product is contraindicated in patients with a history of allergic reaction to methacrylate resins.

Composition

Hydrophilic dimethacrylates - modified urethane dimethacrylates - barium aluminosilicate glass - amorphous silica - Camphorquinone (CQ) - accelerators - stabilizers - pigments

Clinical procedures

Restoration of deficient enamel

1. Prepare the surface of the tooth by prophylaxis, using a non-fluoride prophylactic paste. Wash and dry.
2. Apply etching gel onto the enamel and dentine surfaces beginning with the enamel bevels. Rinse for 20 seconds with water. Dry it in with a water and oil-free air-spray, but do not desiccate. A slightly wet dentine surface is important for the function of last generation bondings. Properly etched tooth should have a dull, chalky-white appearance.
3. Isolate the tooth to be restored from salivary contamination (rubber dam). Select the desired VITA shade with the tooth slightly moist.
4. Apply the light-curing bonding agent of your choice. Or use a self-etching bonding agent.
5. Apply PureFill Flow in layer of 2mm max. over the prepared enamel.
6. Light cure with a lamp (min. power: 500 mW/cm²) for 20 seconds. Hold the nose of the lamp as close as possible to the surface of the composite.
7. Use finishing tools as for composites. On heavily discolored teeth leg : tetracycline stains, fluorosis, radiological treatment, etc), the application of an opaque, masking layer is recommended. In such cases, the restorative procedure is modified as follows: After cleaning, etching and bonding, as described above, apply a thin layer of the opaquer as an under-layer and cure for 20 seconds. Apply the final coating of PureFill Flow over the opaquer layer immediately after cure of the latter. For best adhesion, the opaquer layer should be left unfinished or its surface should be roughened.

Restorations of shallow Class V cavities

1. Prepare the cavity in a conservative manner, removing minimum tooth structure. Bevel the enamel adjacent to the exposed dentin.
2. Etch the dentin and enamel, wash, dry and isolate from salivary contamination.
3. Fill the cavity and finish the restoration as described above.

Sandwich technique

1. For MOD and class II, it is recommended to apply a layer of flowable composite prior to fill the cavity with a condensable composite, to get the best possible margin.
2. Once the tooth preparation, isolation and bonding done, apply a layer of PureFill Flow onto the surface of the cavity, in order to obtain a smooth surface allowing the condensable composite to reach every part of the cavity.
3. Light cure with a lamp (min. power: 500 mW/cm²) for 20 seconds. Hold the nose of the lamp as close as possible to the surface of the composite.
4. Then, apply the condensable composite, following manufacturer's instruction for use.

Pits & fissures obturation

1. Prepare the surface of the tooth by prophylaxis, using a non-fluoride prophylactic paste. Wash and dry.
2. Apply etching gel onto the enamel. Rinse for 20 seconds with water. Dry it in with a water and oil-free air. Properly etched tooth should have a dull, chalky-white appearance. Highly mineralized tooth may require an additional one to two minutes etching to achieve this effect.
3. Isolate the tooth to be restored from salivary contamination (rubber dam).
4. Apply a little quantity of PureFill Flow of the desired VITA shade at the dry surface of the fissure. Using a disposable brush (Fine or XFine size), push the flowable composite down to the bottom of the fissure.
5. Light cure with a lamp (min. power: 500 mW/cm²) for 20 seconds. Hold the nose of the lamp as close as possible to the surface of the composite.
6. Finish and polish the restoration material.

Storage & shelf-life

- The product must be used by the expiration date indicated on the package.
- Do not expose the product to sun-light or warm sources.
- Store at a temperature between 5°C and 25°C. When the product is stored in the refrigerator, it should be brought back to room temperature 15 minutes minimum before use, in order to restore its normal viscosity and curing time.
- Use the product at room temperature.

Important notice

- Do not throw away the box and the instruction for use until the product is finished.
- High humidity could damage the packaging on which important instructions and legal information are printed.
- Storage at a too high temperature could cause to age prematurely and inhibit its polymerization.
- Storage at a too low temperature leads to the decomposition of the product which will render it completely unusable.

Disclaimer

These materials have been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

PureFill Flow

FR

Définition
Composite fluide nano-hybride photo-polymérisable.

Consignes de sécurité

Mises en garde

- Contient des méthacrylates qui peuvent être irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses buccales. Ils peuvent entraîner des dermatites allergiques de contact chez les personnes à risque.
- Éviter tout contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.

- Éviter tout contact avec la peau pour prévenir toute irritation et réaction allergique potentielle. En cas de contact, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Si un contact avec la peau se produit, éliminer immédiatement le matériau à l'aide d'un coton et laver complètement à l'eau et au savon. Si un érythème cutané avec sensibilisation ou d'autres réactions allergiques apparaissent, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin.
- Éviter tout contact avec les tissus mous de la bouche/les muqueuses pour prévenir toute inflammation. En cas de contact accidentel, éliminer immédiatement le matériau des tissus. Rincer abondamment la muqueuse à l'eau une fois la restauration achevée, puis recraché l'eau. Si la sensibilisation de la muqueuse persiste, consulter un médecin.

Précautions

- L'utilisation de ce produit est réservée aux professionnels dentaires.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans tout autre but que ceux spécifiés dans les Indications.
- Porter des lunettes, un masque, des vêtements et des gants de protection.
- Le port de lunettes de protection est recommandé pour les patients.

Contre-indication

Le produit est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique aux résines méthacrylates.

Composition

Diméthacrylates hydrophiles - Urethane diméthacrylate modifié - silice amorphe - Camphorquinone (CQ) - accélérateurs - stabilisants - pigments

Procédures cliniques

Restauration des défauts d'émail

1. Nettoyage des surfaces dentaires avec une pâte sans fluor. Rincer et sécher.
 2. Mordancer en commençant par les bords d'émail puis la dentine. Rincer abondamment à l'eau pendant 20 secondes. Sécher avec de l'air sec, exempt d'huile mais sans dessécher. Il est nécessaire de garder une surface légèrement humide pour une adhésion maximum des adhésifs de dernière génération. L'émail mordancé doit avoir une apparence crayeuse.
 3. Isoler la dent à restaurer afin d'éviter toute contamination salivaire (digue). Choisir la teinte VITA désirée avec la dent légèrement humide.
 4. Appliquer l'adhésif photo-polymérisable de votre choix ou utiliser un adhésif auto-mordancant.
 5. Appliquer PureFill Flow en couche de 2mm max. sur la surface d'émail préparé.
 6. Photo-polymériser pendant 20 secondes avec une lampe d'une puissance minimum de 500 mW/cm². Maintenir l'extrémité de la lampe le plus près possible du matériau d'obturation.
 7. Polir la restauration avec des fraises à finir les composites. Les décolorations dues aux tetracyclines, aux traitements radiologiques ou aux hyperfluoroses nécessitent l'emploi d'un opaquer. Dans ces cas, la procédure modifiée est la suivante : Après le nettoyage et le mordancage de la dent, appliquer une fine couche d'opaquer comme sous-couche et polymériser pendant 20 secondes. Appliquer la couche finale de PureFill Flow dans la teinte désirée immédiatement après avoir polymérisé l'opaquer. Pour une meilleure adhésion, l'opaquer doit rester légèrement rugueux en surface. Ne pas le polir.
- Obturation des petites cavités de classe V.**
1. Préparer la cavité en restant le plus conservateur possible des structures dentaires. Biseauter les bords d'émail.
 2. Mordancer la dentine et l'émail. Rincer, sécher et isoler la dent de la salive.
 3. Obtenir la cavité en suivant les points décrits ci-dessus.
- Technique sandwich**
1. Pour les cavités de classe II et les MOD, il est recommandé d'appliquer une couche de PureFill Flow, avant la mise en place d'un composite condensable, afin d'obtenir un joint le plus étanche possible.
 2. Une fois la préparation et l'isolation terminée, la matrice et l'adhésif mis en place et polymérisé, déposer une couche de PureFill Flow sur toute la surface de la cavité afin d'obtenir une surface sans aspérité ni angle aigu pour que le composite condensable puisse être foulé sans problème.

3. Photo-polymériser pendant 20 secondes avec une lampe d'une puissance minimum de 500 mW/cm². Maintenir l'extrémité de la lampe le plus près possible du matériau d'obturation.
 4. Appliquer ensuite directement le composite condensable suivant les instructions du fabricant.
- Obturation des puits et fissures**
1. Nettoyer la surface de la dent avec une pâte ne contenant ni ponce, fluor, huile ou glycérine.
 2. Mordancer l'émail. Rincer pendant 20 secondes et sécher parfaitement avec un air sec exempt d'huile. L'émail mordancé doit apparaître crayeux ; recommencer l'opération si nécessaire (ex : dent très minéralisée).
 3. Isoler la surface de travail afin d'éviter toute contamination salivaire.
 4. Déposer un peu de PureFill Flow de la teinte désirée sur le silion parfaitement sec et faire pénétrer le matériau au fond du silion à l'aide d'un embout pinceau.
 5. Photo-polymériser pendant 20 secondes avec une lampe d'une puissance minimum de 500 mW/cm². Maintenir l'extrémité de la lampe le plus près possible du matériau d'obturation.
 6. Finir et polir la restauration.

Stockage & durée de vie

- Les produits doivent être utilisés avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Ne pas exposer aux rayons du soleil directs ou à des sources de chaleur.
- Conserver à une température comprise entre 5°C et 25°C. Lorsque le produit est conservé au réfrigérateur, le sortir 15 minutes minimum avant utilisation, afin qu'il retrouve sa viscosité et sa durée de polymérisation normales.
- Utiliser le produit à température ambiante.

Note importante

- Ne pas jeter la boîte et la notice avant l'utilisation complète du produit.
- Une humidité élevée pourrait endommager les emballages comportant les informations importantes et légales.
- Une conservation à une température trop élevée fait vieillir prématurément le produit et inhibe sa polymérisation.
- Une conservation à une température trop basse décompose le produit qui sera définitivement altéré.

Délégation de responsabilité

Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire seulement et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages pouvant résulter du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

PureFill Flow

DE

Produktbeschreibung
Lichthartendes Fließfähiges Nano-Hybrid-Komposit

Sicherheitshinweise

Warnhinweise

- Das Produkt enthält polymerisierbare Methacrylate, die bei empfindlichen Personen zu Irritationen der Haut, der Augen und der oralen Schleimhäute sowie zu allergischer Kontaktdermatitis führen können.
- Augenkontakt vermeiden, um Irritationen und möglichen Hornhautschäden vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen mit reichlich Wasser spülen und medizinischen Rat einholen.
- Hautkontakt vermeiden, um Irritationen und einer möglichen allergischen Reaktion vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit der Haut kann sich ein roter Ausschlag entwickeln. Bei Hautkontakt das Material sofort mit Hilfe eines Tuches entfernen und gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Im Falle des Auftretens von Überempfindlichkeitsreaktionen oder Allergien die Verwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

- Kontakt mit oralen Weichgeweben und der Schleimhaut vermeiden, um Entzündungsreaktionen vorzubeugen. Kommt es zu einem unbeabsichtigten Kontakt, das Material sofort vom Gewebe entfernen. Nach Anfertigung der Füllung die Schleimhaut mit reichlich Wasser spülen und das Wasser ausspucken bzw. absaugen. Sollte die Reizung der Schleimhaut anhalten, medizinischen Rat einholen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt darf nur für die unter Indikationen genannten Anwendungsvorgänge verwendet werden.
- Die Benutzung dieses Produkts ist ausschließlich dem zahnmedizinischen sowie zahntechnischem Fachpersonal vorbehalten.
- Tragen Sie Schutzmaske, Schutzkleidung, Brille und Handschuhe.
- Eine Schutzbrille wird auch für den Patienten empfohlen.

Kontraindikationen

Das Produkt ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien auf Methacrylate.

Zusammensetzung

Hydrophile Dimethacrylate - modifizierte Urethandimethacrylate - amorphe Siliciumdioxid - Kampherchinon (CQ) - Beschleuniger - Stabilisatoren - Pigmente

Klinische Verfahren

Restauration von Zahnschmelzdefekten

1. Zahnoberflächen mit einer fluoridfreien Paste reinigen. Spülen und trocknen.
2. Ätzelgels erst auf die Schmelzränder, und dann auf die Dentinflächen auftragen. 20 Sekunden mit viel Wasser spülen. Mit ölfreier Luft trocknen, aber nicht austrocknen. Eine leicht feuchte Dentinoberfläche ist nötig für eine gute Haftung von Bondings der jüngsten Generation. Der angeätzte Schmelz sollte kreidig aussehen.
3. Den Zahn isolieren, um Kontaminationen durch Speichel vorzubeugen (Kofferdam). Die gewünschte VITA-Farbe am leicht feuchten Zahn im Tageslicht auswählen.
4. Die Lichthärtenlampe oder selbst-ätzenden Haftvermittler Ihrer Wahl applizieren.
5. Eine Schicht PureFill Flow von maximal 2 mm Dicke auf den präparierten Schmelz aufbringen.
6. Mit einer Polymerisationslampe einer Leistung von mindestens 500 mW/cm² 20 Sekunden lichtenhärten. Dabei die Spitze des Lichtleiters so nah wie möglich an das Kompositmaterial halten.
7. Die Restauration mit Kompositfinierern polieren. Bei Zahnverfärbungen durch Tetracycline, Röntgenbanden-lungen oder Fluorose ist ein Opaquer zu verwenden. In diesen Fällen ist nach folgendem veränderten Verfahren zu restaurieren : Nach Reinigen und Anätzen des Zahns eine dünne Schicht Opaquer als Unterschicht applizieren und 20 Sekunden lichtenhärten. Die letzte Schicht PureFill Flow in der gewünschten Farbe sofort nach Lichtenhärten der Opaquerschicht applizieren. Die beste Adhäsion wird erzielt, wenn die Opaquerschicht leicht rau ist. Nicht polieren.

Restauration kleinerer Klasse-V-Kavitäten

1. Die Kavität nach üblicher Vorgehensweise präparieren und möglichst wenig Zahnstruktur entfernen. Die Schmelzränder abschraffen.
2. Dentin und Schmelz anätzen, spülen, trocknen und den Zahn zum Schutz gegen Speichel isolieren.
3. Die Kavität füllen und dabei wie in oben beschriebenen Vorgehen.

Sandwich-Technik

1. Für MOD-Füllungen und Klasse-II-Kavitäten empfiehlt es sich, vor Füllen der Kavität mit einem stopfbaren Komposit eine Schicht PureFill Flow zu applizieren, um einen möglichst dichten Randschluss zu erhalten.
2. Nach erfolgter Präparation und Isolation des Zahns und Einsetzen der Matrize einen Haftvermittler applizieren und lichtenhärten. Anschließend eine Schicht PureFill Flow auf die gesamte Oberfläche der Kavität aufbringen, damit eine möglichst glatte und kantenslose Oberfläche erhalten wird und das Komposit sich problemlos in die Kavität stopfen lässt.
3. Mit einer Polymerisationslampe einer Leistung von mindestens 500 mW/cm² 20 Sekunden lichtenhärten. Dabei die Spitze des Lichtleiters so nah wie möglich an das Füllungs material halten.
4. Das stopfbare Komposit nach Herstellerangaben direkt applizieren.



Grûchen- en Fissurenversiegeling

- Die Zâhnoberflâche mit einer Paste reinigen, die weder Birmstein noch Fluor und auch kein Öl oder Glycerin enthâlt.
- Den Schmelz anâtzen. 20 Sekunden spûlen und mit dîlfreiem Luftstrahl gut trocknen. Der angezîete Schmelz muss kreedig aussehen. Wenn nôtig, nochmals anâtzen [z.B. bei stark mineralisiertem Zahn].
- Das Arbeitsfeld isolieren, um Kontaminationen durch Speichel vorzubeugen.
- Eine kleine Menge PureFill Flow des gewûnschten Farbtons auf die vóllog trockene Fissur aufbringen und das Material mit einer Einmalbûrste bis in die tiefsten Fissurenareale drûcken.
- Mit einer Polymerisationslampe einer Leistung von mindestens 500 mW/cm² 20 Sekunden lichthârten. Dabei die Spitze des Lichtleiters so nah wie móglich an das Fûllungsmaterial halten.
- Die Restauration finieren und polieren.

Lagerung und Haltbarkeit

- Das Produkt muss auch nach dem Ôffnen vor dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
- Nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wârmequellen aussetzen.
- Bei einer Temperatur zwischen lagern 5 ° C und 25 ° C. Wenn das Produkt im Kûhlschrank aufbewahrt wird, entfernen Sie es vor dem Gebrauch mindestens 15 Minuten lang, damit es seine normale Viskosität und Polymerisationszeit wiedererlangt.
- Verwenden Sie das Produkt bei Raumtemperatur.

Besondere hinweise

- Die verpackung und alle anweisungen erst dann Wegwerfen, wenn sie das produkt komplett Aufgebraucht haben.
- Eine zu hohe luftfeuchtigkeit kann zu schaden An der verpackung, und darauf stehenden Wichtigen und gesetzlichen informationen fûhren.
- Eine lagerung bei zu hohen temperaturen kann Eine vorzeitige alterung des produktes Bewirken und die polymerisation einleiten.
- Eine lagerung bei zu niedrigen temperaturen Zersetzt das produkt und wird es endgûltig Verändern.

Haftungsausschluss

Diese Materialien wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Einsetzbarkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

PureFill Flow



Definitie
Lichtdurchtundnd vóeleibbar nano-hybride composite

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

- Bevat polymeriseerbare methacrylaten die kunnen irriterend voor de huid, de ogen en het mondslimvlies en kan allergische contact dermatitis veroorzaken bij gevoelige personen.
- Vermijd contact met de ogen irritatie en mogelijke beschadiging van het hoornvlies te voorkomen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen.
- Vermijd contact met de huid irritatie en mogelijke allergische reactie te voorkomen. In geval van contact, kan roodachtige huiduitslag gepaard gaan met jeuk. Bij contact met de huid optreedt, onmiddellijk materiaal te verwijderen met katoen en grondig wassen met water en zeep. In geval van overgevoelighed van de huid of uitslag, stop dan het gebruik en een arts raadplegen.
- Contact met orale zachte weefsels/slijmvlies vermijden om ontsteking te voorkomen. Als toevallig contact optreedt, onmiddellijk materiaal uit de weefsels te verwijderen. Spoel slijmvlies met veel water na de restauratie is voltooid en ophoesten / evacueren het water. Als sensibilisatie van slijmvlies aanhoudt, een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan gespecificeerd in indicaties.

- Het gebruikt van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige professionals.
- Drag geschikte beschermende bril, masker, kleding en handschoenen.
- Een veiligheidsbril is aanbevolen voor patiënten.

Contra-indicatie

Het product is gecontraïndiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reactie op methacrylaatresins.

Samenstelling

Hydrofiele dimethacrylaten - gemodificeerde urethaan dimethacrylaten - amorf silica - kamferchinon (CQ) - versnellers - stabilisatoren - pigmenten

Klinische procedures

Herstel glazuurdefecten

- Beimp de tandoppervlakte met een fluorozoete pasta. Spoelen en drogen.
- Eisen te beginnen met de glazuurborden en het dentine. Overvloedig spoelen met water gedurende 20 seconden. Drogen met droge olievlucht licht maar zonder uitdrogen. Oppervlakte licht vochtig houden voor een maximale
- adhesievan de allernieuwste kleefmiddelen. Het geëtste glazuur moet een krijtachtig aspect hebben.
- Isoleer de te restaureren tand om speekselbesmetting te vermijden (dam). Gewenste VITA tint kiezen met licht vochtige tand.
- Fotopolymeriseerbaar kleefmiddel naar keuze vasthechten of zelfetsend adhesief gebruiken.
- PureFill Flow aanbrengen in lagen van 2mm max. op de voorbereide glazuuroppervlakte.
- Foto-polymeriseren gedurende 20 seconden d.m.v. een lamp met minimal vermogen van 500mW/cm². Lamptop zo dicht mogelijk bij het vullingsmateriaal houden. Restauratie slijpen d.m.v. boren om composieten af te schepen. De ontkleuringen wegens tetracyclinen, radiologische behandelingen of hyperfluorosen vereisen het gebruik van een opmaakmaker. In die gevallen is de gewijzigde procedure de volgende : na het reinigen en het etsen van de tand, brengen een dunne laag opmaakmaker aan als onderlaag en polymeriseren gedurende 20 seconden. Breng dan de laatste laag PureFill Flow aan in de gewenste tint onmiddellijk na de opmaakmaker te hebben gepolymeriseerd. Voor een betere adhesie moet de opake oppervlakte licht ruw blijven. Niet slijpen.

Afsluiting van de V-klasse-gaatjes

- Bereid het gaatje voor door de tandstructuren zo netjes mogelijk te behouden. Schuin de glazuurborden af.
- Dentine en glazuur etsen. Spoelen, afdrogen en tand van speeksel isoleren.
- Gaatje dichtend door bovenvermelde te volgen.

Sandwich techniek

- Wat categorieën II en MOD betreft, word er aanbevolen om een laag PureFill Flow aan te brengen vóór het installeren van een condenseerbaar composiet, om een zo hermetisch mogelijke vulling te krijgen.
- Eens de voorbereiding en de isolatie klaar zijn, de matrix en het adhesief in plaats en gepolymeriseer zijn, breng een laag PureFill Flow aan op de ganse oppervlakte van het gaatje om een scherpte- en hoekjeleze oppervlakte te krijgen opdat het condenseerbaar composiet probleemloos gekneed zou kunnen worden.
- Foto-polymeriseren gedurende 20 seconden d.m.v. een lamp met minimal vermogen van 500mW/cm². Lamptop zo dicht mogelijk bij het vullingsmateriaal houden.
- Breng dan onmiddellijk het condenseerbare composiet aan door de instructies van de fabrikant te volgen.

Vulling van gaatjes en scheurtjes

- Tandoppervlakte reinigen met een pasta zonder puim noch fluor, olie of glycerine.
- Glazuur etsen. Spoelen gedurende 20 seconden en volledig afdrogen met droge oliezoete lucht. Het geëtste glazuur moet een krijtachtig aspect krijgen ; herhalen indien nodig (vb : zeer gemineraliseerde tand).
- Werkoppervlakte isoleren om iedere speekselbesmetting te vermijden.
- Breng een kleine laag PureFill Flow van de gewenste tint aan op de uiterst droge voor en laat het materiaal diep in de voor doordringen door middel van een penseeltop.
- Foto-polymeriseren gedurende 20 seconden d.m.v. een lamp met minimal vermogen van 500mW/cm². Lamptop zo dicht mogelijk bij het vullingsmateriaal houden.
- Klaarmaken en restauratie slijpen.

Bewaring en houdbaarheid

- Het product moet gebruikt worden vóór de vervaldatum vermeld op de verpakking, zelfs na opening.
- Product niet blootstellen aan direct zonlicht of aan hittebronnen.
- Bewaar bij een temperaturen tussen 5 ° C en 25 ° C. Als het product in de koelkast is bewaard, haal het na minstens 15 minuten voor gebruik uit het product, zodat het zijn normale viscositeit en polymerisatietijd terugkrijgt
- Gebruik het product bij kamertemperatuur.

Speciale opmerkingen

- De verpakking noch de gebruiksaanwijzing weggoien vooraleer het produkt volledig gebruikt is.
- Een hoge vochtigheidsgraad zou de verpakking samen met zijn nuttige en wettelijke informatie kunnen beschadigen.
- Een bewaring bij een te hoge temperatuur doet het produkt verouderen en activeert de polymerisatie ervan.
- Een bewaring bij te lage temperaturen veroorzaakt de ontbinding van het produkt dat definitief beschadigd wordt.

Belangrijk bericht

Dit product werd ontwikkeld met het oog op het gebruik ervan uitsluitend op het tandheelkundige vlak en moet in overeenstemming met de instructies worden gebruikt. Nietnaleving van de gebruiksaanwijzing of ander gebruik dan aangegeven gebruiken zouden tot schade kunnen leiden en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De gebruiker dient onder eigen verantwoordelijkheid na te kijken of het product geschikt is voor het voorziene gebruik, des te meer indien dit gbruik in de gebruiksaanwijzing niet voorkomt.

PureFill Flow



Definitie

Composite fluïdo nano-híbrido fotopolimerizable

Notas de seguridad

Advertencias

- Contiene metacrilatos polimerizables que pueden irritar la piel, ojos y la mucosa oral, pudiendo causar dermatitis de contacto alérgica en pacientes susceptibles.
- Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y posible daño corneal. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua y solicite atención médica.
- Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgicas. En caso de contacto con la piel puede aparecer un eritema en la piel. Si ocurre un contacto con la piel, elimine inmediatamente el material con un algodón y lave energícamente con agua y jabón. En caso de rash o sensibilización interrumpa su uso y consulte al médico.
- Evite el contacto con los tejidos orales / mucosa. En caso de contacto accidental, elimine inmediatamente el material de los tejidos. Lave la mucosa con abundante agua después de terminada la restauración. Si ocurre una reacción de sensibilización consulte al médico.

Precauciones

- No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los especificados en indicaciones.
- El uso de este producto está limitado a profesionales dentales.
- Utilice gafas de protección, mascarilla, ropa apropiada y guantes.
- Se recomienda el uso de gafas de protección en los pacientes.

Contraindicaciones

El producto está contraíndiceado en aquellos pacientes con alergia conocida a las resinas de metacrilatos.

Composicóon

Materiaal de carga de vidrio - Dimetacrilatos hidrofilicos Dimetacrilatos de uretano modificado - Catalizadores - Estabilizadores - Aditivos - Pigmentos.

Procedimientos clínicos

Restauración de defectos de esmalte

- Preparar la superficie del diente por profilaxis, utilizando una pasta profiláctica sin flúor. Lavar y secar.

- Aplicar el gel mordiente sobre el esmalte y la dentina, empujando por los bordes de esmalte. Enjuagar con agua durante 20 segundos. Secar con chorro de aire evento de aceite y agua, pero no resacar. Una superficie de la dentina ligeramente húmeda es importante para obtener una adhesión óptima de los adhesivos de última generación. Un diente correctamente mordentado debe tener un aspecto mate y blanco como la tiza.
- Aislar el diente a restaurar para evitar la contaminación salivar (dique de goma). Seleccionar el tono VITA deseado con el diente ligeramente húmedo.
- Aplicar el adhesivo fotopolimerizable de su elección. O utilizar un adhesivo automordiente.
- Aplicar una capa de PureFill Flow sobre el esmalte preparado.
- Fotopolimerizar durante 20 segundos con una lámpara (potencia mínima de 500mW/cm²). Mantener la extremidad de la lámpara lo más cerca posible de la superficie del composit.
- Utilizar los instrumentos de acabado como para los composites. Para los dientes muy descoloridos (por ejemplo, manchas de tetraciclina, fluorosis, tratamientos radiológicos, etc.) se recomienda la aplicación de una capa de pasta opacadora. En dichos casos, el procedimiento restaurador se modifica como sigue : Tras la limpieza, el mordentado y la adhesión, según se describe más arriba, aplicar una fina capa del opacador a modo de subcapa y polymerizar durante 20 segundos. Aplicar la capa final de PureFill Flow sobre la capa opacadora inmediatamente después de haber polymerizado esta última. Para obtener una mejor adhesión, la capa opacadora debe quedar sin acabado o se debe raspar su superficie.

Restauraciones de pequeñas cavidades de clase V

- Preparar la cavidad de la forma habitual, eliminando lo mínimo de estructura dentaria. Biselar el esmalte adyacente a la dentina expuesta.
- Mordentar la dentina y el esmalte, lavar, secar y aislar para evitar la contaminación salivar.
- Empastar la cavidad y acabar la restauración según se describe más arriba.

Técnica sandwich

- Para las restauraciones de clases II y MOD, se recomienda aplicar una capa de composite fluído antes de empastarla cavidad con un composite condensable, para obtener el mejor margen posible.
- Tras la preparación, el aislamiento y la adhesión, aplicar una capa de PureFill Flow sobre la superficie de la cavidad, a fin de obtener una superficie suave que permita al composite condensable llegar a cada parte de la cavidad.
- Fotopolimerizar durante 20 segundos con una lámpara (potencia mínima : 500mW/cm²). Mantener la extremidad de la lámpara lo más cerca posible de la superficie del composit.
- Aplicar el composite condensable siguiendo las instrucciones del fabricante.

Obturacion de fosas y fisuras

- Preparar la superficie del diente por profilaxis, utilizando una pasta profiláctica sin flúor. Lavar y secar.
- Aplicar el gel mordiente sobre el esmalte. Enjuagar con agua durante 20 segundos. Secar con chorro de aire exento de aceite y agua. Un diente correctamente mordentado debe tener un aspecto mate y blanco como la tiza. Los dientes muy mineralizados podrían requerir entre uno y dos minutos más de mordentado para obtener este efecto.
- Aislar el diente a restaurar para evitar la contaminación salivar (dique de goma).
- Aplicar una pequeña cantidad de PureFill Flow del tono VITA deseado sobre la superficie seca de la fisura. Hacer penetrar el composit fluído hasta el fondo de la fisura con la ayuda de un pincel desechable (tamaño Fino o Xfino).
- Fotopolimerizar durante 20 segundos con una lámpara (potencia mínima de 500mW/cm²). Mantener la extremidad de la lámpara lo más cerca posible de la superficie del composit.
- Terminar y pulir la restauración.

Almacenamiento y vida útil

- El producto debe usarse antes de la fecha de caducidad indicada en el envase, incluso después de abrirse.
- No exponga el producto a la luz solar o fuentes cálidas.

- Almacenar a una temperatura entre 5 ° C y 25 ° C. Cuando el producto esté almacenado en el frigorífico, sáquelo al menos 15 minutos antes de usar, para que recupere su viscosidad normal y el tiempo de polimerización.
 - Utilice el producto a temperatura ambiente.
- Nota importante**
- No botar la caja antes de la utilización completa del producto.
 - Una humedad alta destruye los empaques con las informaciones importantes y legales.
 - Un almacenamiento con una temperatura demasiado alta puede envejecer el producto y inhibir la polimerización.
 - Un almacenamiento con una temperatura demasiado baja puede decomponer el producto cual estara definitivamente alterado.
- Descargo de responsabilidad**
- Estos materiales se han desarrollado exclusivamente parautilizar en el campo de la odontología. El proceso debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con el modo de empleo. No se acepta ninguna responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones o de una utilización para otros fines que no fueran los indicados. El usuario es responsable de probar la idoneidad y el uso del material para cualquier fin no indicado explícitamente en las instrucciones. Las descripciones y datos no constituyen una garantía de los atributos y no son vinculantes



201002238_202105



Depuis | Since 12-2017

Date de révisión | Revision date : 01-2021

