

SealTemp



Definition

Resin-based temporary luting cement. Well-balanced adhesive properties provide good prosthesis retention. Excellent resistance to oral environment and very good mechanical strength assure long-term performance. Low film thickness of cement.

Versatile in use :

- Cementation of provisory prosthodontic restorations on teeth and implant abutments.
- Cementation of definitive prosthodontic restorations on implant abutments.
- Cementation of definitive aesthetic elements for trying purpose.

Safety notes

Warnings

- Contains polymerizable methacrylate resins which may irritate skin, eyes and oral mucosa and may cause allergic contact dermatitis in susceptible persons.
- Avoid eye contact to prevent irritation and possible corneal damage. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.
- Avoid skin contact to prevent irritation and possible allergic response. In case of contact, reddish rashes may be seen on the skin. If contact with skin occurs, immediately remove material with cotton and wash thoroughly with water and soap. In case of skin sensitization or rash, discontinue use and seek medical attention.
- Avoid contact with oral soft tissues/mucosa to prevent inflammation. If accidental contact occurs, immediately remove material from the tissues. Flush mucosa with plenty of water after the restoration is completed and expectorate/evacuate the water. If sensitization of mucosa persists, seek medical attention.

Precautions

- The use of this product is solely restricted to dental personnel.
- The product must not be used for any purpose other than specified in the indications.
- Dental professional should wear suitable protective eyewear, mask, clothing and gloves.
- Protective eyewear is recommended for patients.

Contraindication

- Product is contraindicated in patients with a history of allergic reaction to methacrylate resins and BHT or to any of the components.

Incompatibility

- SealTemp should not be used with eugenol-containing products for pulp protection or temporary sealing, since the eugenol can retard the curing process.
- SealTemp should not be used with hemostatic containing ferric compounds since these products may impair adhesion and may cause discoloration of the tooth margin or surrounding gingiva due to remaining ferric ions.
- SealTemp should not be used with a hydrogen peroxide solution for cleaning cavities since it may weaken the bond strength to the tooth structure.

Composition

Hydrophilic dimethacrylates - modified urethane dimethacrylates - barium aluminosilicate glass - amorphous silica - accelerators - stabilizer (BHT) - Pigments.

Times

Total time (working time + setting time) at 37°C, is 1'20"

Clinical procedures

First use of a new automix-syringe

- Remove and discard the cap of the automix-syringe.
- Under no circumstances should the cap of the automix-syringe be used to reseal the automix-syringe as this could result in the inclusion of air bubbles, inducing a cross-contamination (base/catalyst) and leading to a premature polymerization of the product.

- Check whether both automix-syringe openings are free and remove obstructing material, if any, with a suitable instrument.
- Before installing a mixing tip, bleed the automix-syringe onto a mixing pad until the base and catalyst pastes are at the same level.

SealTemp, automix-syringe form

1. Remove automix-syringe cap, dispense and discard a small amount of material. Be sure the material is flowing freely from both ports.
2. Install a mixing tip on the automix-syringe.
3. Gently depress syringe plungers, to begin the flow of material. Do not use excessive force. Extrude enough material to make a thin layer of cement inside the temporary crown.
4. Hold the temporary crown firmly in place.
5. Trim excesses immediately, with a probe or a spatula, before polymerization occurs.
6. Keep the automix-syringe with the mixing tip in place until the next use.

SealTemp, 2 syringes form

1. Dispense approximately equal amount of Part A and Part B pastes onto a mixing pad.
2. Mix the pastes thoroughly with a spatula for 10 to 15 seconds
3. Spread a thin layer of cement inside the temporary crown and hold the crown firmly in place.
4. Trim excesses immediately.

Notice: SealTemp is retentive enough for crowns on low abutment teeth.

Storage & shelf-life

- The product must be used by the expiration date indicated on the package.
- Do not expose the product to sun-light or warm sources.
- Store at a temperature between 5°C and 25°C. When the product is stored in the refrigerator, it should be brought back to room temperature 15 minutes minimum before use, in order to restore its normal viscosity and curing time.
- Use the product at room temperature.

Important notice

- Leave the used mixing tip in place on the automix-syringe until next use.
- Do not throw away the box and the instruction for use until the product is finished.
- High humidity could damage the packaging on which important instructions and legal information are printed.

Disclaimer

Disposal must be carried out in accordance with local, regional and national regulations in force. These materials have been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

SealTemp



Definition

Ciment de scellement provisoire auto-polymérisable à base de résine. Propriétés d'adhérence étudiées, afin d'assurer une bonne rétention des couronnes provisoires en bouche. Excellente stabilité en bouche et très bonne résistance mécanique. Faible épaisseur du film de ciment.

Utilisation polyvalente :

- Scellement de restaurations prothétiques provisoires sur dents et piliers implantaires.
- Scellement de restaurations prothétiques définitives sur piliers implantaires.
- Scellement d'éléments esthétiques définitifs à des fins d'essai.

Consignes de sécurité

Mises en garde

- Contient des méthacrylates qui peuvent être irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses buccales. Ils peuvent entraîner des dermatites allergiques de contact chez les personnes à risque.
- Eviter tout contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.
- Eviter tout contact avec la peau pour prévenir toute irritation et réaction allergique potentielle. En cas de contact, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Si un contact avec la peau se produit, éliminer immédiatement le matériau à l'aide d'un coton et laver complètement à l'eau et au savon. Si un érythème cutané avec sensibilisation ou d'autres réactions allergiques apparaissent, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin.
- Eviter tout contact avec les tissus mous de la bouche/ les muqueuses pour prévenir toute inflammation. En cas de contact accidentel, éliminer immédiatement le matériau des tissus. Rincer abondamment la muqueuse à l'eau une fois la restauration achevée, puis rincer l'eau. Si la sensibilisation de la muqueuse persiste, consulter un médecin.

Précautions

- L'utilisation de ce produit est uniquement réservée aux professionnels dentaires.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans tout autre but que ceux spécifiés dans les Indications.
- Le personnel soignant doit porter des lunettes, un masque, des vêtements et des gants de protection.
- Le port de lunettes de protection est recommandé pour les patients.

Contre-indication

- Le produit est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique aux résines méthacrylates et au BHT ou à l'un des composants.

Incompatibilités

- SealTemp ne doit pas être utilisé avec les produits de protection pulpaire ou de scellement temporaire contenant de l'eugénol car celui-ci peut retarder ou empêcher la polymérisation.
- SealTemp ne doit pas être utilisé avec les produits hémostatiques qui contiennent des oxydes ferriques car ceux-ci peuvent empêcher l'adhésion et entraîner des décolorations des dents, ou de la gencive marginale
- SealTemp ne doit pas être utilisé avec les solutions à base de peroxyde d'hydrogène pour le nettoyage des cavités car elles peuvent fragiliser la force d'adhésion à la dent.

Composition

Diméthacrylates hydrophiles - Urethane diméthacrylate modifié - silice amorphe - accélérateurs - stabilisant (BHT) pigments.

Temps

Le temps total [temps de travail + temps de prise] à 37°C, est de 1'20".

Procédures cliniques

Première utilisation d'une seringue automix neuve

- Oter et jeter le bouchon de la seringue automix. N'utiliser en aucun cas le bouchon de la seringue automix pour la refermer, afin d'éviter l'inclusion de bulles d'air, d'induire une contamination croisée (base/catalyseur) qui entrainera une polymérisation prématurée du produit.
- Contrôler si les deux ouvertures de la seringue automix sont libres. Si nécessaire, enlever le produit obstructant avec un instrument adéquat.
- Avant la mise en place d'un embout mélangeur et purger la seringue automix sur un bloc de mélange jusqu'à ce que les pâtes base et catalyseur soient au même niveau.

SealTemp en seringue automix

1. Lors de la première utilisation, Retirer le bouchon de la seringue automix, puis extruder une petite quantité de matériau qui sera ensuite éliminée. S'assurer que le matériau s'écoule de la même façon par les deux orifices des deux parties de la seringue.

2. Placer l'embout mélangeur sur la seringue automix
3. Appuyer doucement sur les pistons de la seringue pour amorcer l'écoulement du matériau. Ne pas forcer. Extruder assez de produit pour déposer une fine couche dans l'intrados des prothèses provisoires.
4. La couronne est maintenue fermement en place.
5. Eliminer les excès immédiatement, avec une sonde ou une spatule, avant le début de la polymérisation.
6. La seringue entamée doit être conservée avec l'embout mélangeur utilisé en place, qui servira de bouchon.

SealTemp en seringues séparées

1. Déposer sur un bloc de mélange approximativement les mêmes quantités de Part A et Part B.
2. Bien mélanger les pâtes 10 à 15 secondes.
3. Etaler une fine couche de ciment dans l'intrados de la couronne et la maintenir en place fermement.
4. Eliminer les excès immédiatement.

Note : SealTemp est suffisamment rétentif pour le scellement de couronne sur des piliers de faible hauteur.

Stockage & durée de vie

- Les produits doivent être utilisés avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Ne pas exposer aux rayons du soleil directs ou à des sources de chaleur.
- Conserver à une température comprise entre 5°C et 25°C. Lorsque le produit est conservé au réfrigérateur, le sortir 15 minutes minimum avant utilisation, afin qu'il retrouve sa viscosité et sa durée de polymérisation normales.
- Utiliser le produit à température ambiante.

Note importante

- L'embout mélangeur utilisé doit rester en place sur la seringue automix jusqu'à la prochaine utilisation.
- Ne pas jeter la boîte et la notice avant l'utilisation complète du produit.
- Une humidité élevée pourrait endommager les emballages comportant les informations importantes et légales.

Délégation de responsabilité

L'élimination du produit doit être effectuée conformément aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur. Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire seulement et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages pouvant résulter du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

SealTemp



Produktbeschreibung

Temporärer harzbasierter Befestigungszement. Ausgewogene Adhäsionseigenschaften gewährleisten einen guten Halt der Provisoren. Dank der ausgezeichneten Mundbeständigkeit und mechanischen Festigkeit als Langzeitprovisorium geeignet. Geringe Schichtdicke bei Befestigungszement.

Vielseitig anwendbar:

- Zementierung von provisorischen prothetischen Restaurationen auf Zähnen und Implantatabutments.
- Zementierung von definitiven prothetischen Restaurationen auf Implantat-Abutments.
- Zementierung definitiver ästhetischer Elemente zu Versuchszwecken.

Sicherheitshinweise

Warnhinweise

- Das Produkt enthält polymerisierbare Methacrylate, die bei empfindlichen Personen zu Irritationen der Haut, der Augen und der oralen Schleimhaut sowie zu allergischer Kontaktdermatitis führen können.
- Augenkontakt vermeiden, um Irritationen und möglichen Hornhautschäden vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen mit reichlich Wasser spülen und medizinischen Rat einholen.

- Hautkontakt vermeiden, um Irritationen und einer möglichen allergischen Reaktion vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit der Haut kann sich ein roter Ausschlag entwickeln. Bei Hautkontakt das Material sofort mit Hilfe eines Tuches entfernen und gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Im Falle des Auftretens von Überempfindlichkeitsreaktionen oder Allergien die Verwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- Kontakt mit oralen Weichgeweben und der Schleimhaut vermeiden, um Entzündungsreaktionen vorzubeugen. Kommt es zu einem unbeabsichtigten Kontakt, das Material sofort vom Gewebe entfernen. Nach Anfertigung der Füllung die Schleimhaut mit eichlich Wasser spülen und das Wasser ausspucken bzw. absaugen. Sollte die Reizung der Schleimhaut anhalten, medizinischen Rat einholen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt darf nur für die unter Indikationen genannten Anwendungswendungen verwendet werden.
- Die Verwendung dieses Produkts ist ausschließlich auf Dental-Personal.
- Zahnarzt und Assistent sollten tragen Sie Schutzmaske, Schutzkleidung, Brille und Handschuhe.
- Eine Schutzbrille wird auch für den Patienten empfohlen.

Kontraindikationen

- Das Produkt ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien auf Methacrylats und BHT oder zu einer der Komponenten.

Inkompatibilitäten

- SealTemp sollte nicht mit eugenolhaltigen Produkten zum Pulpenschutz oder zur temporären Versiegelung verwendet werden, da das Eugenol den Aushärtungsprozess verzögern kann.
- SealTemp sollte nicht mit blutstillenden Eisen(III)-Verbindungen verwendet werden, da diese Produkte die Haftung beeinträchtigen und aufgrund verbleibender Eisen(III)-ionen eine Verfärbung des Zahnrands oder der umgebenden Gingiva verursachen könnte.
- SealTemp sollte nicht mit einer Wasserstoffperoxidlösung zur Reinigung von Kavitäten verwendet werden, da dies die Haftfestigkeit an der Zahnrathsubstanz schwächen kann.

Zusammensetzung

Hydrophile Dimethacrylate - modifizierte Urethandimethacrylate - amorphes Siliciumdioxid - Beschleuniger - Stabilisator (BHT) - Pigmente.

Zeiten

Gesamtzeit (Verarbeitungszeit + Abbindezeit) bei 37°C, ist 1'20"

Klinische Verfahren

Erster Gebrauch einer neuen Automix-Spritze

- Den Automix-Spritzverschluss entfernen und wegwerfen. Den Verschluss der Automix-Spritze nicht wieder verwenden. Verschiebt man die Automix-Spritze zwischen den einzelnen Abformungen mit dem Originalverschluss, so kann dies eine Kreuzkontamination (Base / Katalysator) zu induzieren, zu der Einschluss von Luftblasen und zu einer vorzeitigen Polymerisation des Produkts zu führen.
- Kontrollieren Sie, ob beide Automix-Spritzeöffnungen frei sind, und entfernen Sie eventuell verstopfendes Material mit einem geeigneten Instrument.
- Entlüften Sie die Automix-Spritze auf einem Mischpad, bis sich die Basis- und Katalysatorpasten auf dem gleichen Niveau befinden, bevor Sie eine Mischspitze installieren.

SealTemp in der Automix-spritze

1. Die Verschlusskappe entfernen und eine geringe Menge Material aus der Automix-spritze werfen. Dabei kontrollieren, dass das Material aus beiden Spritzenöffnungen ungehindert ausfließt.
2. Einen Mixing Tip auf der Automix-spritze befestigen.
3. Den Spritzenkolben sanft herunterdrücken, bis das Material zu fließen beginnt. Keine übermäßige Kraft anwenden. Eine dünne Zementschicht auf der Innenfläche des Provisoriums aufbringen.

- Das Provisorium fest in situ halten.
- Überschüsse sofort mit einer Sonde oder einem Spatel beseitigen, bevor die Polymerisation beginnt.
- Die gebrauchte Spritze mit der aufgesetzten Mischspitze als Verschluss aufbewahren.

SealTemp in der Einzelspritze

- Ungefähr die gleichen Mengen von Part A und Part B auf einen Mischblock geben.
- Die beiden Pasten 10 bis 15 Sekunden gut anmischen.
- Eine feine Zementschicht auf die Kroneninnflächen auftragen, die Krone aufsetzen und fixieren.
- Sofort Überschüsse entfernen.

Anmerkung: Seal-Temp remanent ist genug für niedrige Pfeilerzähne.

Lagerung und Haltbarkeit

- Das Produkt muss auch nach dem Öffnen vor dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
- Nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.
- Bei einer Temperatur zwischen lagern 5 ° C und 25 ° C. Wenn das Produkt im Kühlschrank aufbewahrt wird, entfernen Sie es vor dem Gebrauch mindestens 15 Minuten lang, damit es seine normale Viskosität und Polymerisationszeit wiedererlangt.
- Verwenden Sie das Produkt bei Raumtemperatur.

Besondere hinweise

- Lassen Sie die gebrauchte Mischspitze bis zur nächsten Verwendung.
- Die Verpackung und alle anweisungen erst dann Wegwerfen, wenn sie das produkt komplett Aufgebraucht haben.
- Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu schäden An der verpackung, und darauf stehenden Wichtigen und gesetzlichen informationen führen.

Haftungsausschluss

Die Entsorgung von Inhalt/ Behälter sollte in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften erfolgen. Diese Materialien wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Einsetzbarkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

SealTemp

NL

Definitie

Tijdelijke bevestigingscement op kunsthas basis. Ideaal retentievermogen, dat de mogelijkheid van een uitstekende retentie in combinatie met een groot uittreemgemaakt biedt. Uitstekende weerstand tegen mechanische agressie, waardoor het product intact zal blijven in de loop van de tijd. Zeer geringe laagdikte. Multifunctioneel gebruik:

- Cementen van provisorische tandprothetische restauraties op tanden en abutments van implantaten.
- Cementen van definitieve tandprothetische restauraties op implantaatabutments.
- Cementen van definitieve esthetische elementen voor een uitdagend doel.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

- Bevat polymeriseerbare methacrylaten die kunnen irriterend voor de huid, de ogen en het mondslimvlies en kan allergische contact dermatitis veroorzaken bij gevoelige personen.
- Vermijd contact met de ogen irriteratie en mogelijke beschadiging van het hoornvlies te voorkomen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen.

- Vermijd contact met de huid irriteratie en mogelijke allergische reactie te voorkomen. In geval van contact, kan roodachtige huiduitslag gezien worden op de huid. Bij contact met de huid optreedt, onmiddellijk materiaal te verwijderen met katoen en grondig wassen met water en zeep. In geval van overgevoeligheid van de huid of uitslag, stop dan het gebruik en een arts raadplegen.
- Contact met orale zachte weefsels/slijmvlies vermijden om ontsteking te voorkomen. Als toevallig contact optreedt, onmiddellijk materiaal uit de weefsels te verwijderen. Spoel slijmvlies met veel water na de restauratie is voltooid en ophefsten / evacueren het water. als sensibilisatie van slijmvlies aanhoudt, een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

- Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan gespecificeerd in indicaties.
- Het gebruik van dit product is uitsluitend beperkt tot tandheelkundig personeel.
- Tandarts en assistente moeten dragen geschikte beschermende bril, masker, kleding en handschoenen.
- Een veiligheidsbril is aanbevolen voor patiënten.

Contra-indicatie

- Het product is gecontraïndiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reactie op methacrylaatresin en BHT of een van de componenten.
- Overeenigbaarheden**
 - SealTemp mag niet worden gebruikt met eugenol-bevattende producten voor pulpbescherming of tijdelijke afdichting, omdat eugenol het uithardingsproces kan vertragen.
 - SealTemp mag niet worden gebruikt met ijzerverbindingen die hemostatische bevatten, aangezien deze producten de hechting kunnen aantasten en verkleuring van de tandrand of het omliggende tandvlees kunnen veroorzaken als gevolg van resterende ijzerionen.
 - SealTemp mag niet worden gebruikt met een waterstofperoxide-oplossing voor het reinigen van gaatjes, aangezien dit de hechting aan de tandstructuur kan verzwakken.

Samenstelling

Hydrofiële dimethacrylaten - gemodificeerde urethaan dimethacrylaten - amorf silica - versnellers - stabilisator (BHT) pigmenten.

Tijd

Totale tijd (verwerkingstijd + hardingstijd) op 37°C, is 1'20".

Klinische procedures

Eerste gebruik van een nieuwe automix spuit

- Verwijder de dop van de automix spuit en gooi deze weg. Onder geen enkele omstandigheid mag de dop worden gebruikt om de automix spuit opnieuw af te sluiten, aangezien dit kan leiden tot het opnemen van luchtbelletjes, wat kan leiden tot kruisbesmetting (basis / catalyst) en leidt tot een vroegtijdige polymerisatie van het product.
- Controleer of beide automix spuit -openingen niet verstopt zijn, een evt. Aanwezige prop met een instrument verwijderen.
- Voordat u een mengtip installeert, moet u de automix spuit op een mengkussen ontlichten tot de basis en de katalysatorpasta's op hetzelfde niveau zijn.

SealTemp in automix spuit

- Verwijder de spuit cap, oetzeren en brengen een kleine hoeveelheid materiaal weggooi van de automix spuit.
- Zorg ervoor dat het materiaal vrij stroomt uit beide havens.
- Druk voorzichtig injectiepijpsuigers, de materiaalstroom beginnen - Gebruik niet te veel kracht - Een dun laagje cement in de intrados van de voorlopige prothese uitspreiden.
- Handhaaf de voorlopige kroon close up.
- Verwijder excessen onmiddellijk met een probe of spatel, voordat polymerisatie begint.
- De begonnen spuit moet met de gebruikte mengtip erop bewaard worden; die zal als dop dienen.

SealTemp In aparte spuiten

- Op een mengblok plusminnig dezelfde hoeveelheden Deel A en Deel B aanbrengen.
- De twee pasta's goed mengen gedurende 10 tot 15 seconden.
- Een dun laagje cement in de intrados van de kroon uitspreiden; de kroon op zijn plaats zetten en hem daar stevig vasthouden.
- onmiddellijk de cementovermaat verwijderen.

Opmerking: SealTemp heeft voldoende retentie voor lage stemping.

Bewaring en houdbaarheid

- Het product moet gebruikt worden vóór de vervaldatum vermeld op de verpakking, zelfs na opening.
- Product niet blootstellen aan direct zonlicht of aan hittebronnen.
- Bewaar bij een temperatuur tussen 5 ° C en 25 ° C. Als het product in de koelkast is bewaard, haal het dan minstens 15 minuten voor gebruik uit het product, zodat het zijn normale viscositeit en polymerisatietijd terugrijkt.
- Gebruik het product bij kamertemperatuur.

Speciale opmerkingen

- Laat de gebruikte mengtip op zijn plaats op de Automix-Spritze tot het volgende gebruik.
- De verpakking noch de gebruiksaanwijzing weggooi vooraleer het produkt volledig opgebruikt is.
- Een hoge vochtigheidsgraad zou de verpakking samen met zijn nuttige en wettelijke informatie kunnen beschadigen.

Belangrijk bericht

Verwijdering van inhoud / container moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale / regionale / nationale regelgeving die van kracht is. Dit product werd ontwikkeld met het oog op het gebruik ervan uitsluitend op het tandheelkundige vlak en moet in overeenstemming met de instructies worden gebruikt. Nietnaleving van de gebruiksaanwijzing of ander gebruik dan aangegeven gebruiken zouden tot schade kunnen leiden en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De gebruiker dient onder eigen verantwoordelijkheid na te kijken of het product geschikt is voor het voziene gebruik, des te meer indien dit g ebruik in de gebruiksaanwijzing niet voorkomt.

SealTemp

ES

Definición

Propiedades adhesivas bien equilibradas que aseguran una buena retención de la prótesis. Excelente resistencia al entorno oral y propiedades mecánicas que aseguran un buen rendimiento a largo plazo. Bajo espesor de la película.

Polyvalente:

- Cementación de restauraciones protodónticas provisionales sobre dientes y pilares de implantes.
- Cementación de restauraciones protodónticas definitivas sobre pilares de implantes.
- Cementación de elementos estéticos definitivos con finalidad de prueba

Notas de seguridad

Advertencias

- Contiene metacrilatos polimerizables que pueden irritar la piel, ojos y la mucosa oral, pudiendo causar dermatitis de contacto alérgica en pacientes susceptibles.
- Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y posible daño corneal. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua y solicite atención médica.
- Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgicas. En caso de contacto con la piel puede aparecer un eritema en la piel. Si ocurre un contacto con la piel, elimine inmediatamente el material con un algodón y lave energícamente con agua y jabón. En caso de rash o sensibilización interrumpa su uso y consulte al médico.

- Evite el contacto con los tejidos orales / mucosa. En caso de contacto accidental, elimine inmediatamente el material de los tejidos. Lave la mucosa con abundante agua después de terminada la restauración. Si ocurre una reacción de sensibilización consulte al médico.

Precauciones

- No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los especificados en indicaciones.
- El uso de este producto está únicamente limitado a personal dental.
- Los profesionales dentales debe usar gafas de protección, mascarilla, ropa apropiada y guantes.
- Se recomienda el uso de gafas de protección en los pacientes.

Contraindicaciones

El producto está contraindicado en aquellos pacientes con alergia conocida a las resinas de metacrilatos al BHT o a cualquiera de los componentes.

Incompatibilidades

- SealTemp no debe usarse con productos que contengan eugenol para la protección de la pulpa o el sellado temporal, ya que el eugenol puede retardar el proceso de curado.
- SealTemp no debe usarse con compuestos férricos que contengan hemostáticos, ya que estos productos pueden afectar la adhesión y causar decoloración del margen del diente o la encía circundante debido a los iones férricos restantes.
- SealTemp no debe usarse con una solución de peróxido de hidrógeno para limpiar las caries, ya que puede debilitar la fuerza de adhesión a la estructura del diente.

Composición

Dimetacrilatos hidrófilos - Dimetacrilatos de uretano modificados - Silíce amorfa - Aceleradores - Estabilizadore (BHT) - Pigmentos.

Tiempos

Tiempo total (tiempo de trabajo + tiempo de fraguado) en 37°C, es 1'20"

Procedimientos clínicos

Primer uso de una nueva jeringa de automezcla

- Quitar y tirar el cierre de la jeringa de automezcla. No usar en ningún caso el cierre de la jeringa de automezcla para volver a cerrarlo, para evitar la inclusión de burbujas de aire, para inducir contaminación cruzada (base / catalizador) que conduce a la polimerización prematura del producto.
- Controlar si los dos agujeros de la jeringa de automezcla no están atascados, eliminar un posible tapón con un instrumento adecuado.
- Antes de instalar una punta de mezcla, purgue la jeringa de automezcla en una almohadilla de mezcla hasta que la base y las pastas de catalizador estén al mismo nivel.

SealTemp en jeringa de automezcla

- Durante la primera utilización, retire el tapón de la jeringa y deseché una pequeña cantidad del material de la jeringa. Asegúrese que el material fluye correctamente por ambos cilindros de la jeringa.
- Instale la punta de mezcla con la jeringa.
- Presione suavemente el émbolo de la jeringa para que comience a fluir el material. No Aplique una fuerza excesiva. Extender una capa fina de cemento en el intradós de la prótesis provisional.
- Mantenerla firmemente la prótesis provisional en su sitio.
- Eliminar los excesos inmediatamente con una sonda o una espátula, antes de que comience la polimerización.
- La jeringa empujada debe conservarse con la punta de mezcla utilizada en su sitio, la cual servirá de tapón.

SealTemp en jeringas separadas

- Colocar sobre un bloque de mezcla aproximadamente las mismas cantidades de Parte A y Parte B.
- Mezclar bien las dos pastas durante 10 a 15 segundos.
- Extender una capa fina de cemento en el intradós de la corona y poner en su sitio manteniéndola firmemente.

- Eliminar el exceso después inmediatamente.

Nota: Seal-Temp es suficientemente retentivo para las coronas de baja altura.

Almacenamiento y vida útil

- El producto debe usarse antes de la fecha de caducidad indicada en el envase, incluso después de abrirse.
- No exponga el producto a la luz solar o fuentes cálidas.
- Almacenar a una temperatura entre 5 ° C y 25 ° C. Cuando el producto esté almacenado en el frigorífico, sáquelo al menos 15 minutos antes de usar, para que recupere su viscosidad normal y el tiempo de polimerización
- Utilice el producto a temperatura ambiente.

Nota importante

- Deje la punta de mezcla usada en su lugar en el cartucho hasta el próximo uso.
- No botar la caja antes de la utilización completa del producto.
- Una humedad alta destruye los empaques con las informaciones importantes y legales.

Descargo de responsabilidad

La eliminación del contenido / contenedor debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales vigentes. Estos materiales se han desarrollado exclusivamente para utilizar en el campo de la odontología. El proceso debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con el modo de empleo. No se acepta ninguna responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones o de una utilización para otros fines que no fueran los indicados. El usuario es responsable de probar la idoneidad y el uso del material para cualquier fin no indicado explícitamente en las instrucciones. Las descripciones y datos no constituyen una garantía de los atributos y no son vinculantes.

CE
0197

Depuis l'1 Since 12-2017

Date de révision / Revision date : 03-2022



2100034235_202204

SEALTEMP
ELSODENT INSTRUCTIES



G-PHARMA | B.P. 10279 HERBLAY
95617 CERGY-PONTOISE CEDEX
FRANCE
elsodent@elsodent.com
www.elsodent.com